

Pratel Srl
Via Galilei
I-37014 Castelnuovo del Garda

4493247-AT1-A03

Auftraggeber / *Orderer*: wie Adressat / *see consignee*

Auftrag vom / *Order Date*: 04.06.2009

Prüfgegenstand /
Test Specimen: Geometrie-Zeichen-Set / *geometry drawing set*

Inhalt des Auftrages /
Scope: Chemische Prüfung / *Chemical Test*

Eingang der Proben /
Samples Received: 08.06.2009

Untersuchungszeitraum /
Testing Period: 08.06. bis / *until* 26.06.2009

Anzahl der Anlagen /
Total page count of the
attachments: -

Untersuchungsergebnis / Test Result

Prüfanforderungen für / *test-requirements for*:

Schwermetalle nach Verpackungsverordnung /
Heavy Metals according to „Verpackungsverordnung“


erfüllt / *passed*

(Details siehe nachfolgenden Bericht / *for details see the following report*)

Vorbehaltlich einer abweichenden Genehmigung / Lizenzvereinbarung darf dieser Prüfbericht nur im ungekürzten Originalwortlaut und in Originalgestaltung veröffentlicht und verwendet werden. Das Gutachten (Bericht) enthält das Ergebnis einer Einzelprüfung und stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften aller Produkte aus der Serienfertigung dar. Sollte der Inhalt des Prüfberichtes einer Auslegung bedürfen, so ist der deutsche Text maßgebend. / *Except when otherwise approved / licensed by LGA this test report may only be published and used in unabbreviated original phrasing and form. The test report contains the result of one single examination of the individual test sample and does not represent any universally valid evaluation of the qualities of all products from serial production. Should the content of the test report need any interpretation the German text shall be leading.*

4493247-AT1-A03.doc / Seite 1 von 3

Probenbezeichnung / Tested Materials



Probe / sample 1	Beutel Kunststoff transparent	sac plastics transparent
------------------	-------------------------------	--------------------------

**Schwermetalle nach Verpackungsverordnung /
Heavy Metals according to „Verpackungsverordnung“**

Untersuchungsverfahren / Test Method

Mikrowellenaufschluss mit Salpetersäure, Bestimmung von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Chrom (Cr) gesamt und Quecksilber (Hg) nach DIN EN ISO 11885. Bestimmung von Chrom VI nach DIN 38405-24. / Microwave digestion with nitric acid. determination of lead (Pb), cadmium (Cd), chromium (Cr) total and mercury (Hg) acc. to DIN EN ISO 11885. Determination of chromium VI according to DIN 38405-24.

Untersuchungsergebnisse / Test Results


Parameter / parameter	Dimension	Probe / sample 1
Blei / lead	mg/kg	< 5,0
Cadmium / cadmium	mg/kg	< 1,0
Chrom VI / cromium VI	mg/kg	< 5,0
Quecksilber / mercury	mg/kg	< 10
Bewertung / assessment*	-	erfüllt / passed

*Grenzwert gemäß Verpackungsverordnung: 100 mg/kg für die Summe von Blei, Cadmium, Chrom(VI) und Quecksilber. / limit according to Verpackungsverordnung: 100 mg/kg for the sum of lead, cadmium, chromium (VI) and mercury



Nürnberg, 29.06.2009

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprüfung /
Chemical Product Testing


Dr. Dorothee Boeck
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leiterin Fachzentrum /
Head Competence Centre




Dr. Rosemarie Kupfer
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/14001

Prüfbericht / *Test Report*

LGA QualiTest GmbH • Postfach 3022 • 90014 Nürnberg

Pratel Srl
Via Galillei
37014 Castelnuovo del Garda
IATLIEN

CPR
5681232-AT1

Auftraggeber / *Orderer*: wie Adressat / *see consignee*

Auftrag vom / *Order Date*: 28.02.2008

Prüfgegenstand /
Test Specimen: Lineal-Set / *Ruler Set*
Aldi-Auftragsnummer: unbekannt

Inhalt des Auftrages /
Scope: Chemische Prüfung / *Chemical Test*
Prüfplan 568-PP-0135

Eingang der Proben /
Samples Received: 25.02.2008

Untersuchungszeitraum /
Testing Period: 28.02. bis / *until* 03.03.2008

Anzahl der Anlagen /
total page count of the
attachments: -

Untersuchungsergebnis/test result:


Prüfanforderungen für / <i>test-requirements for</i> :	
Cadmiumgehalt / <i>Cadmium content</i>	erfüllt / <i>passed</i>
(Details siehe nachfolgenden Bericht / <i>for details see the following report</i>)	

Vorbehaltlich einer abweichenden Genehmigung / Lizenzvereinbarung darf dieser Prüfbericht nur im ungekürzten Originalwortlaut und in Originalgestaltung veröffentlicht und verwendet werden. Das Gutachten (Bericht) enthält das Ergebnis einer Einzelprüfung und stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften aller Produkte aus der Serienfertigung dar. Sollte der Inhalt des Prüfberichtes einer Auslegung bedürfen, so ist der deutsche Text maßgebend. / *Except when otherwise approved / licensed by LGA this test report may only be published and used in unabbreviated original phrasing and form. The test report contains the result of one single examination of the individual test sample and does not represent any universally valid evaluation of the qualities of all products from serial production. Should the content of the test report need any interpretation the German text shall be leading.*

5681232.doc / Seite 1 von 2

Probenbezeichnung / tested materials

Probe / sample 1	Kunststoff transparent weiß	plastics transparent white
Probe / sample 2	Kunststoff transparent grau	plastics transparent grey



Cadmium / Cadmium

Untersuchungsverfahren / Test Method

Mikrowellen-Aufschluss, Bestimmung von Cadmium (Cd) mittels ICP—OES. / Microwave digestion, determination of cadmium (Cd) by means of ICP-OES.

Untersuchungsergebnisse / Test Results


Probe / sample	Cd [mg/kg]	Bewertung* / Assessment*
Probe / sample 1	<1	erfüllt / passed
Probe / sample 2	<1	erfüllt / passed

*Grenzwert nach Aldi-Anforderung: 100 mg/kg / limit acc. to ALDI-requirements: 100 mg/kg

Nürnberg, 03.03.2008

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprüfung /
Chemical Product Testing

Dr. Dorothee Boeck
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leiterin Fachzentrum /
Head Competence Centre



Sandra Wagner
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/14001

Prüfbericht / *Test Report*

LGA QualiTest GmbH • Postfach 3022 • 90014 Nürnberg

5091096-AT1-A02

Pratel Srl
Mr. Piazza
Via Galilei
I-37014 Castelnuovo del Garda
Italien

Auftraggeber / *Orderer*: wie Adressat / *see consignee*

Auftrag vom / *Order Date*: 18.02.2009

Prüfgegenstand /
Test Specimen:

Rex® Zeichen – Geometrie Set 3-teilig
3-teiliges Set aus 2x Geodreieck + Lineal / *3 pieces set of 2x set square + ruler*

- Geodreieck mit Griff 24 cm / *set square with handle 24 cm*
- Geodreieck 15 cm / *set square 15 cm*
- Lineal 30 cm / *ruler 30 cm*

ALDI-SÜD-Auftragsnummer: D/086273/1473/28

Inhalt des Auftrages /
Scope:

Chemische Prüfung / *Chemical Test*
Dokumentierte Anforderung (Prüfplan 569-PP-0169 vom 18.02.09)
/ *documented requirement (test plan 569-PP-0169) of 2009-02-18*

Eingang der Proben /
Samples Received:

18.02.2009

Untersuchungszeitraum /
Testing Period:

18.02. bis / *until* 25.02.2009

Untersuchungsergebnis / *Test Result*:

ALDI-SÜD-Prüfanforderungen für / *ALDI-SÜD-test-requirements for*:

Cadmium / *Cadmium*

erfüllt / *passed*

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) /

erfüllt / *passed*

Polycyclic aromatic Hydrocarbons (PAH)

(Details siehe nachfolgenden Bericht / *for details see the following report*)

Vorbehaltlich einer abweichenden Genehmigung / Lizenzvereinbarung darf dieser Prüfbericht nur im ungekürzten Originalwortlaut und in Originalgestaltung veröffentlicht und verwendet werden. Das Gutachten (Bericht) enthält das Ergebnis einer Einzelprüfung und stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften aller Produkte abis der Serienfertigung dar. Sollte der Inhalt des Prüfberichtes einer Auslegung bedürfen, so ist der deutsche Text maßgebend. / *Except when otherwise approved / licensed by LGA this test report may only be published and used in unabbreviated original phrasing and form. The test report contains the result of one single examination of the individual test sample and does not represent any universally valid evaluation of the qualities of all products from serial production. Should the content of the test report need any interpretation the German text shall be leading.*

5091096-AT1-A02.doc / Seite 1 von 4

Probenbezeichnung / Tested Materials



Lineal / ruler	Probe / sample 1	Kunststoff transparent, schwarz bedruckt	plastics transparent, black printed
Geodreiecke / set squares	Probe / sample 2	Kunststoff transparent, gelb + schwarz bedruckt	plastics transparent, yellow + black printed
Geodreieck groß / set square large	Probe / sample 3	Griff Kunststoff schwarz	handhold plastics black

Die Auswahl der geprüften Materialien und Parameter erfolgt auf der Basis von Prüferfahrung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und unter Berücksichtigung zu erwartender Schadstoffgehalte / *The choice of materials and parameters tested is based on experience in testing, on the basis of comparativeness and considering technologically-dependent probability. This means testing is focused on expected concentrations of harmful substances depending on production and material.*

Cadmium / Cadmium

Untersuchungsverfahren / Test Method

AA-QCPR-307_129 und AA-QCPR-307_99: Mikrowellen-Aufschluss, Bestimmung von Cadmium (Cd) mittels ICP-OES. / *Microwave digestion, determination of cadmium (Cd) by means of ICP-OES.*

Untersuchungsergebnisse / Test Results

Probe / sample	Cd [mg/kg]	Bewertung* / Assessment*
Proben / samples 1+2+3	< 1,0	erfüllt / passed

*Grenzwert nach Aldi-Anforderung: 100 mg/kg / *limit according to ALDI-requirements: 100 mg/kg*

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / Polycyclic aromatic Hydrocarbons (PAH)

Untersuchungsverfahren / Test Method

AA-QCPR-307_03: Extraktion mit n-Hexan, GC-MS. / *Extraction with n-hexane, GC-MS.*

Untersuchungsergebnisse / Test Results

Parameter / parameter	Dimension / dimension	Probe / sample 3
Naphthalin	mg/kg	< 0,1
2-Methylnaphthalin*	mg/kg	< 0,1
1-Methylnaphthalin*	mg/kg	< 0,1
Acenaphthylen	mg/kg	< 0,1
Acenaphthen	mg/kg	< 0,1
Fluoren	mg/kg	< 0,1
Phenanthren	mg/kg	< 0,1
Anthracen	mg/kg	< 0,1
Fluoranthren	mg/kg	< 0,1
Pyren	mg/kg	< 0,1
Chrysen	mg/kg	< 0,1
Benzo(a)anthracen	mg/kg	< 0,1
Benzo(b)fluoranthren und / and Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	< 0,1
Benzo(a)pyren	mg/kg	< 0,1
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	< 0,1
Indeno(c,d)pyren	mg/kg	< 0,1
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg	< 0,1
Summe / sum	mg/kg	< 0,1
Kontaktzeit / contact time	s	> 30
Bewertung / assessment**	-	erfüllt / passed

*nur zur Information, werden nicht in die Summenbildung einbezogen / *For information only, these PAHs are not added up*

**Für die Konzentration von PAK in Gummi oder Kunststoffmaterialien existieren keine gesetzlichen Grenzwerte. Deshalb wurden in einer Besprechung verschiedener Prüforganisationen (TÜVs, LGA) und anderer Beteiligter

Prüfbericht Nr. /
test report no. 5091096-AT1-A02.doc

(Vertreter des Handels, der Hersteller und weitere Institutionen) am 02.08.2005 in Berlin folgende Richtwerte festgelegt:

-max. 10 mg/kg in der Summe von 16 PAK nach EPA, davon max. 1 mg/kg Benzo(a)pyren bei einem vorhersehbaren Hautkontakt über 30 s.

-max. 200 mg/kg in der Summe von 16 PAK nach EPA, davon max. 20 mg/kg Benzo(a)pyren bei einem vorhersehbaren Hautkontakt unter 30 s /

There are no legally binding limits for the concentration of PAH in rubber or plastic materials. Therefore various testing organisations (TÜVs, LGA) and other parties concerned (representatives of trade, manufacturers and other institutions) defined the following benchmarks on a conference in Berlin on 02.08.2005:

-max. 10 mg/kg of 16 PAK according to EPA in total, but not more than 1 mg/kg Benzo(a)pyren with an expected contact time with the skin of over 30 s

-max. 200 mg/kg of 16 PAK according to EPA in total, but not more than 20 mg/kg Benzo(a)pyren with an expected contact time with the skin of less than 30 s

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Bewertungskriterien aus unserer Erfahrung und dem genannten Konsens resultieren und keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte bzw. toxikologische Bewertung darstellen. / We point out that the mentioned criteria result from our experience and the mentioned consensus. They are not legally binding limits or a toxicological assessment.

Nürnberg, 26.02.2009

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprüfung /
Chemical Product Testing


Dr. Dorothee Boeck
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leiterin Fachzentrum /
Head Competence Centre




Dr. Kathrin Karg
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

Pratel Srl, Italien

Geodreieck 16cm

Test Report:

Untersuchung auf PAK



LGA QualiTest GmbH • Postfach 3022 • 90014 Nürnberg

Pratel Srl
M. Enrico Piazza

Via Galilie
37014 Castelnouvo del Garda (VR)
Italien

Prüfbericht
Test report
Nr.:655 1119-AT2
05/VER/44-deueng

Auftraggeber / <i>customer:</i>	wie Adressat / <i>see consignee</i>
Auftrag vom / <i>order:</i>	20.12.2005
Inhalt des Auftrages / <i>scope:</i>	Untersuchung auf PAK / <i>test on PAH</i>
Eingang der Proben / <i>samples received on:</i>	21.12.2005
Untersuchungsdatum: <i>Test date:</i>	21.10. bis / <i>till</i> 15.12.2005
Anzahl der Anlagen <i>Number of attachments:</i>	-

Untersuchungsergebnis/test result:

PAK-Prüfung/PAH-test: erfüllt/ *passed*
(Details hierzu im Untersuchungsergebnis und der Bewertung)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial. / *the test results refer to the samples as submitted to the test*
Jede Veröffentlichung - auch in Kürzung oder Auszug - bedarf der vorherigen Zustimmung der LGA / *no part of this report may be reproduced in any form without the express written permission of the LGA.*

H:\Datad\PZps\Zpscpr\05-VER-0044-deueng.DOC

LGA QualiTest GmbH • Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg • <http://www.lga.de>
Tel (09 11) 6 55-5862 • Fax (09 11) 6 55-5739 • eMail: ruediger.kohlhas@lga.de

Seite / *page* 1 von / *of* 3
Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 20544
Geschäftsführer: Peter Röckl, Hans-Hermann Ueffing
Ein Unternehmen der LGA® - Gruppe
(LGA - Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Die QualiTest GmbH, Fachgruppe Chemische Produktprüfung erhielt am 21.10.2005 folgende Probe zur Untersuchung zugesandt.

LGA QualiTest GmbH, competence center Chemical Product Testing received o 2005-10-21 the following item for testing.

- Geodreieck 16cm / triangular ruler, 16cm

Auftragsgemäß wurde auf Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) geprüft. / *As ordered the article was tested for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH).*

Untersuchungsverfahren / Test method

Bestimmung von PAKs/determination of PAH

Die Proben wurden mit Hexan extrahiert. Der Extrakt wurde festphasenchromatographisch aufgereinigt und anschließend mittels GC - MSD untersucht. / *The samples were extracted with hexane. After cleaning up the extract was measured by means of GC-MSD.*

Untersuchungsergebnis / result

Bestimmung von PAKs/determination of PAH

Parameter / <i>parameter</i>	Dimension / <i>dimension</i>	Lineal / ruler
Naphthalin	mg/kg	0,2
2-Methylnaphthalin*	mg/kg	0,1
1-Methylnaphthalin*	mg/kg	<0,1
Acenaphthylen	mg/kg	<0,1
Acenaphthen	mg/kg	<0,1
Fluoren	mg/kg	<0,1
Phenanthren	mg/kg	<0,1
Anthracen	mg/kg	<0,1
Fluoranthen	mg/kg	<0,1
Pyren	mg/kg	<0,1
Chrysen	mg/kg	<0,1
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,1
Benzo(b)fluoranthen und / <i>and</i> Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,1
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,1
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	<0,1
Indeno(c,d)pyren	mg/kg	<0,1
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg	<0,1
Summe	mg/kg	0,2

*nur zur Information, werden nicht in die Summenbildung einbezogen / *only for information, these PAHs are not added up*

Bewertung / evaluation

Für die Konzentration von PAKs in Kunststoffen sind keine Grenzwerte festgelegt. / *There are no limits declared for the concentration of PAHs in plastic materials.*

Das überprüfte Material entspricht den Orientierungswerten, die als Resultat einer Besprechung verschiedener Prüforganisationen (TÜVs, LGA) und anderer Beteiligter (Vertreter des Handels, der Hersteller und weitere Institutionen am 02.08.2005 in Berlin) für Materialien, die länger als 30 Sekunden Kontakt mit der Haut haben, festgelegt wurden. Diese Erzeugnisse sollen maximal 10 mg/kg der 16 PAK nach EPA sowie max. 1 mg/kg Benzo(a)pyren enthalten. / *The tested material complies with the benchmarks that were set as a result of a conference with testing organisations (TÜVs, LGA) and other concerned parties (representatives of trade, manufacturers and other institutions in Berlin, 2005-08-02) for materials have contact with the skin for more than 30 seconds. These products should not have more than 10 mg/kg of the 16 PAHs acc. EPA as well as not more than 1 mg/kg benzo(a)pyren.*

Wir weisen darauf hin, dass die oben genannten Bewertungskriterien aus unserer Erfahrung und dem genannten Konsens resultieren und keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte bzw. toxikologische Bewertung darstellen. / *We point out that the above mentioned criterions result from our experience and the mentioned consensus. They are not legally binding limits or a toxicological assessment.*

Nürnberg, 20.12.2005

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprüfung



Dr. Dorothee Boeck
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin



Sachbearbeiter



Sandra Wägner
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

Pratel Srl, Italien

Geodreieck 25cm

Test Report:

Untersuchung auf PAK



LGA QualiTest GmbH • Postfach 3022 • 90014 Nürnberg

Pratel Srl
M. Enrico Piazza

Via Galilie
37014 Castelnouvo del Garda (VR)
Italien

Prüfbericht Test report

Nr.:655 1119-AT3
05/VER/45-deueng

Auftraggeber / *customer*: wie Adressat / *see consignee*
Auftrag vom / *order*: 20.12.2005
Inhalt des Auftrages / *scope*: Untersuchung auf PAK / *test on PAH*
Eingang der Proben /
samples received on: 21.12.2005
Untersuchungsdatum:
Test date: 21.10. bis / *till* 15.12.2005
Anzahl der Anlagen
Number of attachments: -

Untersuchungsergebnis/test result:

PAK-Prüfung/PAH-test: erfüllt/ *passed*
(Details hierzu im Untersuchungsergebnis und der Bewertung)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial, / *the test results refer to the samples as submitted to the test*
Jede Veröffentlichung - auch in Kürzung oder Auszug - bedarf der vorherigen Zustimmung der LGA / *no part of this report may be reproduced in any form without the express written permission of the LGA.*

H:\Datad\PZps\Zpscpr\05-VER-0045deueng.DOC

LGA QualiTest GmbH • Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg • <http://www.lga.de>
Tel (09 11) 6 55-5662 • Fax (09 11) 6 55-5739 • eMail: uediger.kohlhas@lga.de

Seite / *page* 1 von / *of* 3

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 20544
Geschäftsführer: Peter Röckl, Hans-Hermann Ueffing
Ein Unternehmen der LGA® - Gruppe
(LGA - Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Die QualiTest GmbH, Fachgruppe Chemische Produktprüfung erhielt am 21.10.2005 folgende Probe zur Untersuchung zugesandt.
LGA QualiTest GmbH, competence center Chemical Product Testing received o 2005-10-21 the following item for testing.

- Geodreieck 25cm / triangular ruler, 25cm

Auftragsgemäß wurde auf Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) geprüft. / As ordered the article was tested for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH).

Untersuchungsverfahren / Test method

Bestimmung von PAKs/determination of PAH

Die Proben wurden mit Hexan extrahiert. Der Extrakt wurde festphasenchromatographisch aufgereinigt und anschließend mittels GC - MSD untersucht. / The samples were extracted with hexane. After cleaning up the extract was measured by means of GC-MSD.

Untersuchungsergebnis / result

Bestimmung von PAKs/determination of PAH

Parameter / parameter	Dimension / dimension	Lineal / ruler	Griff / handle
Naphthalin	mg/kg	<0,1	<0,1
2-Methylnaphthalin*	mg/kg	<0,1	<0,1
1-Methylnaphthalin*	mg/kg	<0,1	<0,1
Acenaphthylen	mg/kg	<0,1	<0,1
Acenaphthen	mg/kg	<0,1	<0,1
Fluoren	mg/kg	<0,1	<0,1
Phenanthren	mg/kg	<0,1	<0,1
Anthracen	mg/kg	<0,1	<0,1
Fluoranthren	mg/kg	<0,1	<0,1
Pyren	mg/kg	<0,1	<0,1
Chrysen	mg/kg	<0,1	<0,1
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,1	<0,1
Benzo(b)fluoranthren und / and Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	<0,1	<0,1
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,1	<0,1
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	<0,1	<0,1
Indeno(c,d)pyren	mg/kg	<0,1	<0,1
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg	<0,1	<0,1
Summe	mg/kg	<0,1	<0,1

*nur zur Information, werden nicht in die Summenbildung einbezogen / only for information, these PAHs are not added up

Bewertung / evaluation

Für die Konzentration von PAKs in Kunststoffen sind keine Grenzwerte festgelegt. / *There are no limits declared for the concentration of PAHs in plastic materials.*

Das überprüfte Material entspricht den Orientierungswerten, die als Resultat einer Besprechung verschiedener Prüforganisationen (TÜVs, LGA) und anderer Beteiligter (Vertreter des Handels, der Hersteller und weitere Institutionen am 02.08.2005 in Berlin) für Materialien, die länger als 30 Sekunden Kontakt mit der Haut haben, festgelegt wurden. Diese Erzeugnisse sollen maximal 10 mg/kg der 16 PAK nach EPA sowie max. 1 mg/kg Benzo(a)pyren enthalten. / *The tested material complies with the benchmarks that were set as a result of a conference with testing organisations (TÜVs, LGA) and other concerned parties (representatives of trade, manufacturers and other institutions in Berlin, 2005-08-02) for materials have contact with the skin for more than 30 seconds. These products should not have more than 10 mg/kg of the 16 PAHs acc. EPA as well as not more than 1 mg/kg benzo(a)pyren.*

Wir weisen darauf hin, dass die oben genannten Bewertungskriterien aus unserer Erfahrung und dem genannten Konsens resultieren und keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte bzw. toxikologische Bewertung darstellen. / *We point out that the above mentioned criterions result from our experience and the mentioned consensus. They are not legally binding limits or a toxicological assessment.*

Nürnberg, 20.12.2005

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprüfung

Dr. Dorothee Boeck
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin



Sachbearbeiter

Sandra Wagner
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker